



Analysis Report

Alloy 1000 Series - 1060

Standard:

Si	0,25
Fe	0,35
Cu	0,05
Mn	0,03
Mg	0,03
Cr	-
Sn	<0,001
Ni	-
Zn	<0,001
Ti	0,03
B	<0,001
Be	<0,001
Bi	<0,001
Ca	<0,001
Co	<0,001
Pb	<0,001
Sr	<0,001
V	<0,001
Zr	<0,001
Ag	<0,001
Al	99,77

Value:

Si	0,045	0,048	0,050	0,048	0,050	0,049
Fe	0,153	0,161	0,153	0,161	0,161	0,159
Cu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mn	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mg	0,016	0,015	0,017	0,015	0,016	0,015
Cr	-	-	-	-	-	-
Sn	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Ni	-	-	-	-	-	-
Zn	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Ti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Be	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Bi	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Ca	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Co	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Pb	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Sr	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
V	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Zr	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Ag	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Al	99,77	99,77	99,77	99,77	99,76	99,77